

PLATINUM

Daudzveidīga pielietojuma akrila krāsa iekšdarbiem un āra darbiem.

- Laba adhēzija ar dažādām virsmām
- Minimāla emisija un bez smaržas
- Augsta noturība pret mitro tīrīšanu
- Ķīmiskā izturība pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem
- Zema ūdens absorbcija un izcila laikapstākļu izturība ārdarbos

Daudzveidīga pielietojuma krāsa, piemērota gan ārdarbiem, gan iekštelpām. To raksturo zema emisija, izcila saķere ar gandrīz jebkuru virsmu un laba ķīmiskā izturība. Tā pielietojama uz dažādām virsmām, tostarp minerālajam apmetumam, betonam, ķieģeļiem, šķiedru cementa paneļiem, cinkotām virsmām, cietam PVC, kokam, ģipškartonam, kokšķiedras un skaidu plāksnēm, krāsojamām un stikla šķiedras tapetēm, kā arī agrāk krāsotu virsmu pārkrāsošanai.

Krāsa satur krāsas plēvi aizsargājošus fungicīdus, kas nodrošina papildu aizsardzību telpās ar augstu mitruma līmeni, kā arī ārdarbos. PLATINUM nodrošina matētu pārklājumu ar augstu noturību pret berzi, laikapstākļu ietekmi un zemu ūdens absorbciju, kas padara to piemērotu arī mitrām telpām un ārdarbiem.

Iekštelpās šī krāsa izceļas ar ļoti izturīgu pārklājumu, vienlaikus nodrošinot matētu virsmas apdari. Tā ir īpaši piemērota telpām ar lielu noslodzi, piemēram, slimnīcu koridoriem, kāpņu telpām, noliktavām, ražošanas telpām un pazemes autostāvvietām. Krāsa iztur tīrīšanu ar neitrāliem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, tādējādi padarot to piemērotu lietošanai medicīnas iestādēs, pārtikas pārstrādes rūpnīcās un citās telpās ar augstām higiēnas prasībām.

Ārpusē krāsa lieliski aizsargā minerālās virsmas un citus materiālus pret laikapstākļu un mitruma ietekmi.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Iekšdarbiem / Ārdarbiem
Saistviela	Akrils
Sausais atlikums pēc tilpuma	35%
Sausais atlikums pēc svara	48%
Blīvums	1,246 kg/l
Spīdums	7 (matēts)
Segtspēja	8,9 (RAL 9010) m ² /l
Segtspējas klase	2. klase EN 13300
Teorētiskais patēriņš	8-12 m ² /l
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp.min.+5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	2-3 h
Pilnīgi nožuvis	24 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta un tonējama A, C bāzes toņos bez ierobežojumiem
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	<10 g/l (Kat. A/a)
Izturība pret mitru berzi	1. klase EN 13300 (<1µm)
Ražotājs	Hagmans Nordic AB, Sweden

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Iekšdarbos

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar krīta vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt, lietojot speciālu līdzekli, saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Porainas apmetuma un betona virsmas, nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī daļēji špaktelētas ģipškartona virsmas pirms krāsošanas ieteicams gruntēt ar PROJEKT Primer.

Koka virsmas: Nodrošināt, ka virsma ir sausa un attīrīta. Uzklāt koksnei paredzētu gruntskrāsu.

Ārdarbos

Metāla un cinkotas virsmas: attīrīt gruntēt ar antikorozijs gruntskrāsu. Jaunas cinkotas virsmas nomazgāt ar piemērotu mazgāšanas un attaukošanas līdzekli gruntēt atbilstošu antikorozijs gruntskrāsu.

Minerālās virsmas: Nodrošināt, ka virsma ir sausa un stabila. Stipri uzsūcošas vai drūpošas virsmas nogruntēt ar MINERAL Primer. PLATINUM nav ieteicams lietot virsmām ar pastiprinātu ūdens tvaika difūzijas risku, tās ieteicams krāsot ar BETOCRYL Facade vai BETOSIL Facade.

Koka virsmas: Ārdarbos PLATINUM nav ieteicams izmantot koka virsmām, jo krāsas plēve nav pietiekami elastīga, lai nodrošinātu ilgstošu noturību uz šī materiāla.

Krāsošanas laikā gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 2-3 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdeni vai neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.