

Aquabarr® MIR

Produkta apraksts:

Vienkomponenta, ūdens bāzes biezs kārta krāsa ar pretkorozijas aizsardzību.

Pielietojums:

Jumtu/fasādes krāsa metāla lokšņu virsmām ar redzamām korozijas pazīmēm.

Tehniskā informācija:

Saistviela: Modificēts akrils
Temperatūra: No +7 līdz +30 °C
Blīvums: Aptuveni 1.2 kg/L, atkarībā no toņa

Ugunsdrošības

klase: Nav noteikta

Patēriņš: 0.6 L/m²

Sausais atlikums

pēc tilpuma: 38 %

Žūšanas laiks: Aptuveni 4h pie +20 °C un 50% relatīvā mitruma

Elastība: Sausā plēvē 200 µm – apmēram 150 %.

Elastīga līdz -7 °C

Derīguma

termiņš: 2 gadi

Spīdums: 15

Virsmas sagatavošana:

Noņemiet pēc iespējas vairāk esošās krāsas vai pārklājuma. Rūsu likvidējiet ar augstspiediena mazgātāju, metāla birsti vai citiem piemērotiem līdzekļiem. Virsmu nomazgāt ar Hagmans Roof/Facade Maintenance Wash.

Ja sagatavošanas laikā tiek atsegta cinkota virsma, kas nav bijusi pakļauta laikapstākļiem, tā jāapstrādā ar Hagmans Stripping Compound, pirms uzklāt Aquabarr MIR. Ja virsma satur mīkstinātājus (plastifikatorus), virskārta pilnībā jānoņem

Lietošana:

Krāsu vislabāk izsmidzināt divās kārtās pa 300 µm slapjā slānī = 0,30 l/m², lai nodrošinātu ātru un vienmērīgu nožūšanu. Žūšanas laiks pie +20 °C un 50 % RH ir apmēram 4 stundas.

Labu žūšanas apstākļu gadījumā var uzklāt vienu kārtu ar biezumu 600 µm (0,6 l/m²), taču ne tiešos saules staros. Produktu var arī uzklāt ar rullīti vai otu, bet šajā gadījumā nepieciešamas trīs kārtas, lai sasniegtu vajadzīgo slāņa biezumu.

Optimālai produkta darbībai ieteicamais sausā slāņa biezums: 220–300 µm.

Temperatūrai jābūt no +7 līdz +30 °C gan uzklāšanas, gan žūšanas laikā.

Iepakojums:

15 L

Toņi:

Melns

Pēc pieprasījuma (Tonētas)

