



RPxx60 FLOORINGS AND FURNITURE TOPCOAT

PIELIETOŠANAS JOMA

Koka grīdām un mēbelēm

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Šis ir visrējais pārklājums koka grīdām un mēbelēm ar augstu caurspīdīgumu un lielisku nodilumizturību. Formulēts uz poliuretāna sveķu bāzes – tas ir ļoti izturīgs, elastīgs, ar zemu šķīdinātāju saturu un nesatur vielas, kas varētu radīt veselības riskus lietotājam vai videi. Tas nedzeltē, pateicoties īpašiem UV filtriem, kas vienlaikus nodrošina arī dabīgās koksnes krāsas aizsardzību.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Neapstrādāta koksne:

Noslīpēt neapstrādāto koksni ar 150 grauda smilšpapīru un notīrīt putekļus. Uzklāt 3 kārtas RPxx60 ar 2–4 stundu intervālu. Starp kārtām nav nepieciešams slīpēt. Lai uzlabotu pārklājuma īpašības, pirms tam uzklājat vienu kārtu RP1060 gruntējuma un pēc tam 2 kārtas RPxx60 virsklājuma.

Iepriekš apstrādāta koksne:

Ja esošais pārklājums ir labā stāvoklī, slīpēt ar 240–280 grauda smilšpapīru, notīrīt virsmu un uzklāt jaunu pārklājumu. Ja pārklājums ir sliktā stāvoklī, slīpēt ar 80–150 grauda smilšpapīru, līdz koksne ir pilnībā atsegta. Attīrīt virsmu un krāsot kā neapstrādātu koksni.

VIRSĒJIE PĀRKLĀJUMI

Floorings and Furniture Topcoat RPxx60.

IEPAKOJUMI

0,75 L

2,5 L



Uzglabāšana
> 5°C



Krāsošanas temperatūra
> 10°C



Gatavs lietošanai



Ota
Smidzināšanas pistole
Rullītis



Patēriņš
10 m²/L



Pirms lietošanas rūpīgi
samaisīt



Žūšanas laiks starp kārtām:
2-4 h



Pilnībā nožuvis
24 h



Sausais atlikums
27 ± 3 %



Viskozitāte
DIN4 18 ± 3°



Blīvums
1,03 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Spīdums
50 (RP1160)
20 (RP2260)

