

KOLOREX Wood Paint Matt



Matēta, sedzoša lazūras krāsa koka virsmām ārdarbos

- Kopē koka tekstūru, nepaslēpjot koksnes dabīgo rakstu
- Veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu pārklājumu
- Nodrošina izcilu krāsas toņa noturību un noturību pret laikapstākļiem
- Satur pretpelējuma piedevas pelējuma un aļģu ierobežošanai

KOLOREX Wood Paint Matt ir matēta, sedzoša lazūras krāsa uz ūdens bāzes, kas paredzēta koka virsmu aizsardzībai āra apstākļos. Šī hibrīda alkīda-akrilāta krāsa veido ūdeni un netīrumus atgrūdošu pārklājumu un nodrošina lielisku krāsas toņa un spīduma noturību ilgtermiņā. Produkts piemērots koka fasāžu, žogu un citu ārējo koka konstrukciju krāsošanai, tai skaitā termiski apstrādātās vai rūpnieciski gruntētas koksnes virsmām. KOLORIX Wood Paint Matt var uzklāt gan uz neapstrādātiem zāģētiem vai ēvelētiem dēļiem, gan arī virsmām, kas iepriekš krāsotas ar alkīda (eļļas) vai akrilāta krāsām. Sastāvā iekļautās pretpelējuma piedevas pasargā krāsas plēvi no pelējuma sēnītes un aļģu veidošanās.

Šis produkts ir izstrādāts un daudzus gadus testēts skarbos Zviedrijas klimatiskajos apstākļos. Izmantojot KOLORIX Priming Oil un KOLORIX Primer (Aqua vai Classic) gruntēšanai pirms krāsas uzklāšanas, sistēma nodrošina ilgstošu koksnes aizsardzību līdz pat 15 gadiem un vairāk. Krāsas augstā izturība apvienojumā ar vieglu uzklāšanu padara to par lielisku izvēli gan profesionāliem krāsotājiem, gan DIY entuziastiem (mājas lietotājiem).



Swedish paint
Since 1955

Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	satur maks. 50 gramus, robežvērtība ir 130 gramī GOS/l (kat. A/d).
Viskozitāte	170cP
Pielietojums	Ārdarbiem
Transportēšana	Sargāt no sala
Saistviela	Poliuretānalkīds / akrils
Pilnīgi nožuvis	24 h
Sausais atlikums pēc tīlpuma	38%
Sausais atlikums pēc svāra	50%
Blīvums	1.22 kg/l
Spīdums	10 (matēta)
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	6–10 m²/L atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp. min.+5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis vai pulverizators
Putekļu neuzņemīga pēc:	1 - 2 h
Pārkrāsojama pēc:	2-4 h (+23 °C)
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta(A bāze) un tonējama A, C bāzes toņos

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un vienmērīgai. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un materiāla temperatūrai jābūt virs +5 °C, bet relatīvajam mitrumam zem 80%.

Veco pārklājumu noņemšana

Pirms krāsošanas jānoskrāpē nolobījusies krāsa un jāizņem bojātā koksne. Pārbaudiet, kāda tipa krāsa iepriekš izmantota – akrilāta (ūdens bāzes) vai alkīda (eļļas bāzes). Akrila krāsas segums parasti ir mīkstāks un to ieteicams noņemt iespējami pilnīgi. Ja nav iespējams noteikt esošā pārklājuma veidu, saķeres uzlabošanai ieteicams virsmu nogruntēt ar šķīdinātāja bāzes gruntskrāsu (piem., KOLOREX Primer Classic).

Tīrīšana un pelējuma noņemšana

Ja nepieciešams, nomazgājiet virsmu ar piemērotu tīrīšanas līdzekli vai ūdeni. Ja uz virsmas redzami melni pelējuma plankumi vai alģes, apstrādājiet koksni ar pretpelējuma dezinfekcijas līdzekli, rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet pilnībā nožūt.

Īpaši gadījumi – alkīda/akrila krāsas

Ja virsma iepriekš krāsota ar alkīda vai akrilāta krāsu un projektam ir ierobežots izpildes laiks (nepieciešama ātrāka žūšana un zemāks GOS), gruntsēšanai var izmantot ātri žūstošu ūdens bāzes grunti KOLOREX Primer Aqua.

Īpaši gadījumi – lineļļas krāsas

Ja virsma agrāk krāsota ar lineļļas krāsu vai piesūcināta ar lineļļu, pastāv pūslīšu (burbuļu) veidošanās risks jaunajam pārklājumam. Lai mazinātu šo risku, maksimāli rūpīgi noņemiet veco pārklājumu. Pēc tam virsmu ieteicams gruntēt ar KOLOREX Primer Classic (šķīdinātāja bāzes grunts).

Neapstrādāta koksne

Iepriekš neapstrādātu koksni pirms krāsošanas piesūciniet ar KOLOREX Priming Oil atbilstoši tā lietošanas instrukcijai. Īpaši rūpīgi apstrādājiet dēļu galus, zāģējuma griezuma vietas, kā arī skrūvju un naglu vietas. Papildu izturībai pēc impregnēšanas ar eļļu var uzklāt arī gruntskrāsu (Kolorex Primer Aqua vai Kolorex Primer Classic).

Krāsas uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisiet. KOLOREX Wood Paint Matt ieteicams uzklāt 2–3 plānās kārtās ar otu (var izmantot arī rullīti vai

smidzinātāju). Pēc katras kārtas uzklāšanas ļaujiet krāsai pilnībā nožūt, pirms uzklāt nākamo kārtu. Neuzklājiet krāsu tiešos saules staros vai uz ļoti sakarsušas virsmas, kā arī izvairieties no krāsošanas ilgstoši mitros vai aukstos laika apstākļos.

Virsmas kopšana

Lai krāsotā virsma saglabātos skaista un kalpotu ilgāk, to ieteicams regulāri uzturēt tīru. Netīrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu birsti vai sūkli, kas samitrināts ar tīru ūdeni (var pievienot nelielu daudzumu neitrāla mazgāšanas līdzekļa). Agresīvu tīrīšanas līdzekļu izmantošana nav vēlama, jo tie var bojāt krāsas pārklājumu.

Transportēšana un uzglabāšana

Krāsas trauku uzglabāt cieši noslēgtu, sausā un vēsā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem un sala. Optimālā uzglabāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C. Iepakojumu sargāt no mehāniskiem bojājumiem. Produkta derīguma termiņš – 24 mēneši no izgatavošanas datuma (ja tara neatvērta).

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot ar produktu, izmantojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus – aizsargcimdus, aizsargbrilles (vai sejas vairogu) un darba apģērbu. Slīpēšanas laikā uzvelciet putekļu masku un nodrošiniet labu ventilāciju. Pēc darba pabeigšanas darbarīkus nomazgājiet ar ūdeni. Pirms mazgāšanas ieteicams lieko krāsu no instrumentiem notraust vai noslaucīt, lai samazinātu krāsas nonākšanu kanalizācijā.

Pēc krāsošanas rūpīgi aizveriet krāsas bundžu un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros krāsas atkritumus nedrīkst liet kanalizācijā vai zemē – nododiet tos speciālajos bīstamo atkritumu savākšanas punktos.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Satur biocīdos produktus: BIT, Bronopols un C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: Terbutrīns un IPBC. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur maks. 50 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 130 gramu GOS/l (kat. A/d)

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.