



## ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

# Uzczelniający podkład na bazie wody

- Podkład na każdy projekt - na zewnątrz i wewnątrz;
- Przyczepia się do większości powierzchni;
- Naprawia kruszące się powierzchnie;
- Uszczelnia porowate powierzchnie;
- Kryje plamy - również po wodzie i dymie

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

## OPIS

Uniwersalny, wodny, oparty na kationowym esterze epoksydowym, podkład i uszczelniacz w jednym. Szybko schnie kryjąc nawet najtrudniejsze plamy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Bulls Eye 123 Plus zablokuje każdą plamę (również po wodzie i dymie). Przyczepia się do praktycznie każdej powierzchni bez szlifowania.

## ZALECANE UŻYCIE

Produkt może być stosowany na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, sufitach, drzwiach, framugach, fundamentach, poręczach i innych powierzchniach nadających się do malowania. Bulls Eye 123 Plus przyczepi się do drewna, tynku, betonu, emalii w polysku, szkła, płytek. Powłoka jest odporna na powierzchniach o podwyższonym pH (do 12,5) takich jak: tynk, lany beton, bloczki betonowe czy stucco. Uszczelnia porowate powierzchnie i większość plam (graffiti, smar, rdza, taniny, plamy asfaltowe). Niektóre plamy będą wymagały drugiej warstwy. Powierzchnie wewnętrzne: nowy lub wcześniej malowany karton-gips, utwardzony tynk, lany beton, bloczki betonowe, stucco, drewno (świerk, buk, dąb, sosna, sklejki), metale nieżelazawe, PCV, błyszczące laminaty i inne powierzchnie. Nie jest odpowiedni do stosowania na stal i inne metale żelazawe - może wystąpić rdza nalotowa. Powierzchnie zewnętrzne: zalecany na każdy gatunek drewna (nowe lub wcześniej malowane: sosna, świerk, cedr, sklejki i drewno impregnowane ciśnieniowo), okleiny ściennie, PCV, włókno szklane, kamień (stucco, beton, cegła).

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,4-1,43
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60°:	Satyna: 23%
Zawartość substancji stałych wagowo:	55,45%-57,45%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minut
Do przemalowania:	1 godzina (2 godziny na plamach, 24 godziny na taniach, zawsze tego samego dnia w przypadku powierzchni zewnętrznych)
Pełne utwardzenie:	7 dni

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 - 110 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

28 - 38 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

10 m<sup>2</sup>/l (nie przekraczać 7m<sup>2</sup>/l w celu uniknięcia zbyt grubej powłoki)

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i twardość powierzchni, sposób nakładania itp.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, pyłu, brudu, nadmiernego kredowania, tłuszczu, smaru, oleju, wosku, pleśni, kleju lub jakiegokolwiek innych zanieczyszczeń które mogą wpłynąć na przyczepność. W razie wątpliwości należy umyć powierzchnię za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego. Usunąć jakiegokolwiek odchodzące materiały. Brzegi malowanych powierzchni zeszlifować na gładko. Delikatnie zeszlifować drewno zewnętrzne za pomocą papieru 80 do 100 w celu usunięcia odchodzących włókien. Spróbować usunąć istniejące plamy za pomocą czyszczenia lub szlifowania. UNa drewnie - miejscowo zagruntować sęki za pomocą Zinser B-I-N.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Dokładnie wymieszać produkt przed aplikacją. Zalecamy miejscowe stosowanie w przypadku warstw nawierzchniowych o wysokiej sile krycia. Pokryć całą powierzchnię dla najlepszych rezultatów. Trzymać produkt w szczelnie zamkniętym pojemniku gdy nie jest używany. Nie mieszać Bulls Eye 123 Plus z żadną inną farbą aby uniknąć problemów ze zgodnością.

## WARUNKI APLIKACJI

Nakładać w temperaturze pomiędzy 10-25°C i wilgotności poniżej 85%. Wilgotność powierzchni nie powinna przekraczać 12%.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Używać pędzla nylonowego, poliestrowego lub z syntetycznym włosiem. Nie rozcieńczać.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Używać pędzla nylonowego, poliestrowego lub z syntetycznym włosiem. Nie rozcieńczać.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Dysza: 017. Ciśnienie: 140 - 170 bar. Nie rozcieńczać.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Ciśnienie 3-4 bar.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Czyścić ciepłą wodą z detergentem. Stosować alkohol metylowany lub odpowiedni rozpuszczalnik do usuwania zaschniętej farby. Jeżeli narzędzia zaschną - zostawić na noc namoczone w środku do czyszczenia pędzli od Mathys. Wyszorować za pomocą czystej szczotki drucianej. Stosować się do zaleceń producenta sprzętu podczas czyszczenia.

## UWAGI

Bulls Eye 123 Plus może być barwiony uniwersalnym kolorantem w maksymalnej ilości 10ml na 1L farby. Czas schnięcia: pełna przyczepność jest gwarantowana po pełnym utwardzeniu (7 dni). Niższe temperatury, wysoka wilgotność i dodatek kolorantu wydłużą czasy schnięcia. Ograniczenia: Nie stosować na posadzkach lub tarasach oraz w miejscach narażonych na zanurzenie lub wydłużony kontakt z wodą. Lista ograniczeń nie jest całkowita. Bulls Eye 123 Plus będzie działał zgodnie z przeznaczeniem podczas stosowania się do instrukcji przedstawionej na etykiecie, na odpowiednio przygotowanej powierzchni. Wskazówki są pełne ale nie mogą obejmować wszystkich warunków aplikacji lub powierzchni.

Data wydania: 07/10/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	1.5 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	1.5 g/l
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Sprawdź MSDS lub informacje bezpieczeństwa na puszcze.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum 2 lata od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu przechowywanym w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu gdzie temperatura jest w zakresie 10-35C.

Data wydania: 07/10/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu