

H₂O

NATURAL TOPCOAT | RO 3000

PIELIETOJUMS. Mēbeles, interjera priekšmeti, iekšdurvis, iekštelpu apšuvums un parkets (pieveinojot cietinātāju).

APRAKSTS. RO 3000 ir caurspīdīgs apdares pārklājums, kas aizsargā un dekoratīvi apstrādā koksni, saglabājot tās dabisko izskatu. Produkts ir viegli un ātri uzklājams, nodrošina augstu ūdens atgrūšanas spēju un piešķir virsmai augstvērtīgi zīdaiņu taustes sajūtu.

Papildu aizsardzībai iespējams uzklāt trešo RO 3000 kārtu. Ja produkts tiek katalizēts ar 5 % XD 5200, tas kļūst piemērots arī virsmām, kas pakļautas staigāšanas radītai slodzei. Šādā gadījumā pirms nākamo kārtu uzklāšanas pirmajai kārtai jāļauj pilnībā nožūt.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. *Neapstrādāta koksne.* Rūpīgi attīriet virsmu no netīrumiem, taukiem, vaska un sveķiem. Noslīpējiet ar P150–P180 graudainības smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus.

Lai saglabātu koksnes dabisko toni, uzklājiet 2–3 kārtas caurspīdīgā RO 3000 apdares pārklājuma ar 1–2 stundu intervālu. Starp kārtām virsmu viegli noslīpējiet ar P320–P400 graudainības smilšpapīru.

Iepriekš apstrādāta koksne. Noslīpējiet virsmu ar P80–P150 graudainības smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus.

Pēc tam turpiniet apstrādi tāpat kā neapstrādātai koksnei.

Atjaunošana. Viegli noslīpējiet virsmu ar P220–P320 graudainības smilšpapīru, notīriet slīpēšanas putekļus un uzklājiet vienu RO 3000 kārtu. Vairāk nolieciet vai bojātās vietās var uzklāt arī otru kārtu.

Virsējais pārklājums. Pārklājams ar caurspīdīgo RO 3000

Iepakojumi. 0,5 l, 2,5 l



Uzglabāšanas temperatūra
> 5°C



Uzklāšanas temperatūra
> 10°C



gatavs lietošanai



Uzklāšana
Ota, drāna vai
Rullītis



Patēriņš
12–24 m²/l



Pirms lietošanas
rūpīgi samaisīt



Nožuvis pieskārienam
1 h



Žūšanas laiks
starp kārtām 2h



Pilnīga nožūšana
5 h



Sausais atlikums
18 ± 3 %



Viskozitāte
DIN4 16 ± 3"



Blīvums
1,01 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Spīdums
5



RO 3000
trasparente

