



## RGxx80 GEL WOOD STAIN

### PIELIETOŠANAS JOMA

Sijas, apdares dēļi, koka grīdas, durvis un logi, dārza mēbeles, fasāžu apšuvumi, balkoni, norobežojumi

### VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Tonēts produkts aizsargā koksni no atmosfēras ietekmes un UV starojuma (izņemot caurspīdīgo versiju). RGxx80 sērija padara virsmu vienmērīgu un koksni ūdeni atgrūdošu. Pateicoties īpaši augstas viskozitātes formulai, produktu var uzklāt arī vertikālās virsmās bez notecējumiem. Tas neatstāj redzamas savienojumu vietas un nodrošina vienmērīgu estētisku rezultātu.

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

#### Neapstrādāta koksne:

Virsmu noslīpē ar 150 grauda smilšpapīru. Pēc tam rūpīgi notīra slipēšanas putekļus un uzklāj 1–2 kārtas produkta. Uzklāšanas laikā jāizvairās no pārpalikuma uzkrāšanās vai notecējumiem.

#### Tonēta / impregnēta koksne:

RGxx80 var uzklāt uz virsmām, kas iepriekš apstrādātas ar zemu sauso atlikumu beicēm vai impregnējošiem līdzekļiem. Pēc virsmas attīrīšanas uzklāt 1–2 kārtas produkta.

#### Krāsota koksne:

Noslīpēt virsmu ar 80–150 grauda smilšpapīru, līdz koksne ir pilnībā attīrīta no esošā pārklājuma un atgriezta līdz neapstrādātam stāvoklim. Virsmu notīrīt un veikt impregnēšanu.

### VIRSĒJIE PĀRKLĀJUMI

Waxy Topcoat RC2030, Floorings and Furniture Topcoat RP xx60, Decogrip Solution RE20xx, Prestige range RBxxx0.

### IEPAKOJUMI

0,75 L

5 L



Uzglabāšana  
> 5°C



Krāsošanas temperatūra  
> 10°C



Gatavs lietošanai



Uzklāšanas metode:  
Ota, sūklis



Patēriņš  
15 m²/L



Pirms lietošanas rūpīgi  
samaisīt



Žūšanas laiks starp kārtām:  
1-2 h



Pilnībā nožuvis  
3 h



Sausais atlikums  
15 ± 3 %



Viskozitāte  
DIN2 50 ± 10"



Blīvums  
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH  
8,5 ± 1,0

**RG1080**  
TRANSPARENT

**RG1180**  
TEAK

**RG1280**  
CHESTNUT

**RG1380**  
WALNUT

**RG1480**  
DARK WALNUT

**RG1680**  
WHITE

\*Except for transparent and white version

