

## Hagmans - Fönsterfärg

### Produkta apraksts

Hagmans Fönsterfärg ir pusspīdīga, augstas kvalitātes akrilāta bāzes logu krāsa, kas īpaši izstrādāta koka logu krāsošanai gan ārpus telpām, gan iekšējās. Logu krāsai jāspēj izturēt ļoti augstas un zemas temperatūras, mitruma svārstības, kā arī ilgstošu klimata ietekmi. Produktam raksturīga ļoti augsta noturība pret UV starojumu, kas palīdz ilgstoši saglabāt spīdumu un krāsas toni, nodrošinot estētisku un ilgmūžīgu virsmu ar minimālām apkopes prasībām. Krāsa ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu vienmērīgu pārklājumu gan uz vertikālām, gan horizontālām logu konstrukciju virsmām, kā arī uz asām malām. Tā veido cietu un izturīgu pārklājumu ar zemu termoplastiskumu.

### Pielietojums

Produkts ir piemērots gan jaunai koksnei, kas gruntēta ar Hagmans Utegrund Kombi grunti, gan koka virsmām, kas iepriekš krāsotas ar eļļas Krāsu.

### Tehniskā informācija:

| Parametri              | Vērtība                                      | Mērvienība | Testēšanas metode |
|------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Pielietojums           | Ārdarbiem                                    |            |                   |
| Saistviela             | Akrilāts                                     |            |                   |
| Pilnīga nožūšana       | 48 stundas                                   |            |                   |
| Putekļu neuzņēmīga pēc | 2 stundas                                    |            |                   |
| Pārkrāsojama pēc       | 6-8 stundas                                  |            |                   |
| Spīdums                | Pusspīdīga (35)                              |            |                   |
| Teorētiskais patēriņš  | 6–8 m²/L                                     |            |                   |
| Uzklāšanas temperatūra | Min. +5°C                                    |            |                   |
| Instrumentu tīrīšana   | Ūdens                                        |            |                   |
| Instrumenti            | Ota vai pulverizators<br>(pēc atšķaidīšanas) |            |                   |

| Parametri                    | Vērtība                    | Mērvienība | Testēšanas metode |
|------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| GOS kategorija               | (Cat. A/d): 130 g/l (2010) |            |                   |
| Sausais atlikums pēc tilpuma | 40%                        | %          |                   |

## Lietošanas instrukcija

### Virsmas sagatavošana

Pirms darba sākšanas rūpīgi izlasiet norādījumus uz iepakojuma. Kvalitatīvi instrumenti un rūpīga virsmas sagatavošana ir priekšnoteikumi veiksmīgam rezultātam. Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisiet no iepakojuma apakšas. Gaisa un virsmas temperatūrai ir būtiska nozīme gala rezultāta sasniegšanā. Neveiciet krāsošanu, ja temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stingrai un nestspējīgai. Pirms krāsošanas pārļiecinieties, ka koksnes mitruma saturs nepārsniedz 16 %. Neveiciet krāsošanu tiešos saules staros; ja nākamo 24 stundu laikā iespējami nokrišņi; ja 1-2 stundu laikā pēc krāsošanas iespējama rasas veidošanās. Iepriekš ar lineļļu vai lineļļas krāsu apstrādātas virsmas var veidot lineļļas pūslīšus. Neapstrādāta koksne, kas bijusi pakļauta laikapstākļu iedarbībai ilgāk par 4 nedēļām, jānomazgā, jādezinficē un jāattīra no atslāņojušām pelēkās koksnes šķiedrām. Pēc tam virsma jāgruntē ar Hagmans Utegrund Kombi. Iepriekš krāsotas virsmas pirms pārkrāsošanas jānomazgā ar piemērotu tīrīšanas līdzekli un rūpīgi jāizžāvē. Sēnīšu vai aļģu bojājumu gadījumā virsmu apstrādājiet ar Hagmans Algtvätt. Atlupušā krāsa un vaļīgās koksnes šķiedras jānoņem ar skrāpi vai stieplu suku. Tīras koksnes vietas jāgruntē.

### Krāsošana

Hagmans Fönsterfärg krāsu uzklāj ar piemērotu otu, rūpīgi iestrādājot to pamatnē. Nepieļaujiet pārāk biezu krāsas kārtu veidošanos — labāk uzklāt divas plānas kārtas nekā vienu biezu. Krāsu var uzklāt arī ar rullīti, taču pēc tam virsma jāizlīdzina ar otu. Smidzināšanas gadījumā krāsa jāatšķaida ar 5–10 % ūdens un pēc uzklāšanas jāiestrādā ar otu. Logu nedrīkst pilnībā aizvērt, kamēr krāsa nav pilnībā nožuvusi. Praktisks ieteikums: pirmajās dienās starp vētrni un rāmi ievietojiet sērkokciņu, lai novērstu salipšanu.

### Pēc krāsošanas

Pirms mazgāšanas instrumentus rūpīgi nosusiniet. Pēc lietošanas iepakojumu cieši aizveriet un uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Šķidros krāsas atlikumus nedrīkst izliet kanalizācijā. Tie jānodod vietējā atkritumu vai bīstamo atkritumu savākšanas punktā.

### Apkope

Virsmas tīrīšanai izmantojiet **Hagmans Maintenance Wash**. Krāsotu vai lakotu virsmu tīrīšanai nekad neizmantojiet spirtu saturošus līdzekļus.

Šajā dokumentā sniegtā informācija balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām, laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ vienmēr jāizmanto jaunākā dokumenta versija.

Produkts paredzēts tikai norādītajiem pielietojuma veidiem un, ja piemērojams, profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Produkts ir izstrādāts un testēts atbilstoši spēkā esošajām produktu drošības prasībām.

Lietotājs ir atbildīgs par produkta piemērotības izvērtēšanu konkrētajam objektam un pielietošanas metodei, kā arī par lietošanas instrukcijas, drošības datu lapas un spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Neievērošanas gadījumā visa atbildība gulstas uz lietotāju. Mēs garantējam, ka piegādes brīdī produkts atbilst mūsu specifikācijām.

Mēs neuzņemamies atbildību par netiešiem zaudējumiem, tostarp negūtu peļņu, ražošanas pārtraukumiem vai citiem izrietošiem zaudējumiem. Mūsu kopējā atbildība nepārsniedz produkta iegādes dokumentā norādīto vērtību. Ja rodas šaubas par produkta piemērotību, pirms lietošanas sazinieties ar mums.

Reklamācijas gadījumā jāspēj iesniegt dokumentāri pierādījumi par produkta pareizu lietošanu; pretējā gadījumā reklāmcija var tikt noraidīta.