

AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK

Dekoratīvs impregnējošs apdares līdzeklis ar vaska efektu uz ūdens bāzes

3A56-a May 2017

Apraksts

Produkts: AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK ir impregnējošs apdares līdzeklis ar vaska efektu uz ūdens bāzes, kas paredzēts koksnes aizsardzībai un izcelšanai; izturīgs pret laikapstākļu iedarbību. Tas ir īpaši ieteicams izmantošanai rūpniecības, amatniecības un galdniecības nozarēs, uzklājot ar impregnēšanas iekārtu vai izsmidzinot. Inovatīvais krāsu klāsts padara to ideāli piemērotu jebkura koka izstrādājuma izcelšanai un izdaiļošanai, vienlaikus nodrošinot aizsardzību un paaugstinātu izturību pret laikapstākļu iedarbību. AQUA EFFEKTLASUR FK satur aktīvās vielas, kas aizsargā pārklājuma plēvi pret mikroorganismiem.

Pielietojums: Visu veidu iekštelpu un āra koksnei, kas nav tiešā saskarē ar grunti vai ūdeni. Īpaši ieteicams koksnei ar daļēju izmēru stabilitāti un bez izmēru stabilitātes, piemēram, fasāžu apšuvumiem, balkoniem, koka mājām, sijām, pergolām, koka izstrādājumiem kopumā u. c.

Aizsardzība: AQUA PROFILASUR FK regulates the exchange of moisture between the air and the wood and provides good UV radiation protection.

Toņi: Gli elementi: 511 Sabbia, 512 Neve, 513 Cielo, 514 Oceano, 515 Fuoco, 516 Universo
La natura: 531 Cenere, 532 Oliva, 533 Mais, 534 Zafferano, 535 Argilla, 536 Tabacco, 537 Terra,
538 Bosco, 539 Rame
Le città: 551 Roma, 552 Verona, 553 Milano, 554 Trieste, 55 Torino, 556 Genova, 557 Napoli,
558 Venezia

Iepakojumi: 20l

Tehniskie dati

Īpatnējais svars: aptuveni 1,02 - 1,12 g/cm³ pie +20 °C

Uzliesmošanas temperatūra: nav piemērojama

Viskozitāte: 47-52 s, DIN cup, 2 mm pie +20 °C

Žūšanas laiks: pēc apm. 2 stundām, atkarībā no koksnes veida, uzklātā daudzuma un atmosfēras apstākļiem. Zemā temperatūrā un/vai augsta mitruma apstākļos žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.

Smarža: vāja smarža, pēc nožūšanas bez smaržas..

Uzglabāšana: 1 gads oriģinālajos, slēgtajos iepakojumos. Uzglabāt vēsā temperatūrā, sargājot no sala. Daļēji izlietotas kannas rūpīgi aizvērt; ja iepakojumā ir īpaši liela gaisa telpa, pārliet mazākos traukos.

Uzklāšana

Vispārīgi: Pirms lietošanas produktu labi samaisīt. Nestrādāt temperatūrā, kas zemāka par +10 °C – apkārtējā vide, virsma vai produkts. **Uzklāšanas sistēmas:** Impregnēšanas iekārta, ota.

Virsmas sagatavošana: Apstrādājamajai koksnei jābūt sausai un bez putekļiem un taukiem. Neuzklāt uz koksnes, kuras mitruma saturs pārsniedz 18 %. Ņemot vērā, ka koksne ir sausa, jānodrošina, lai koksne būtu pilnībā sausa. Ņemot vērā, ka koksne ir sausa, jānodrošina, lai koksne būtu pilnībā sausa.

Koksnes aizsardzības grunts, piemēram, bezkrāsaina HYDROGRUND PLUS BP vai AQUAPROFI GRUND PLUS BPIVt, uzklāšana nodrošina virsmai bioloģisko aizsardzību, kā arī vienmērīgāku krāsojumu, bez pārāk lielas atšķirības starp cieto un mīksto gadskārtu izskatu. Tomēr, izmantojot šo metodi, gala krāsa būs gaišāka.

Dažos tropu koksnes veidos, piemēram, iroko, esošās iekšējās vielas var palēnināt žūšanu, tādēļ šādas virsmas pirms apstrādes vispirms jānotīra ar piemērotu organisko šķīdinātāju, kas paredzēts koksnes attaukošanai un ekstraktvielu noņemšanai.

Uzklāšanas norādījumi: Ja jāapstrādā lielas virsmas vai ļoti uzsūcoši koksnes veidi, pirms uzklāšanas koksni samitrināt ar mitru sūkli. Lai neatstātu redzamas darba atsākšanas vietas, virsmu apstrādāt visā tās garumā, sekojot šķiedras virzienam. Gala šķiedras koksne jāapstrādā ar vairākām kārtām, lai pēc iespējas samazinātu ūdens uzsūkšanos, vai vēl labāk — jāizmanto īpašs produkts, piemēram, AQUAPROFI SIEGEL.

Metāla stiprinājumiem, piemēram, naglām, skrūvēm, eņģēm u. c., kas tiek izmantoti uz apstrādājamās virsmas, kā arī citām metāla detaļām, kuras var nonākt saskarē ar produktu, jābūt izgatavotām no korozijizturīga materiāla.

AQUAPROFI EFFEKTASUR FK

Dekoratīvs impregnējošs apdares līdzeklis ar vaska efektu uz ūdens

Ieteicamās apstrādes:

- Jauna koksne ārpus telpām	1-2x AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP vai 1-2x AQUAPROFI GRUND PLUS BPlvT, bezkrāsains 1-2x AQUAPROFI EFFEKTASUR FK
- Jauna koksne iekštelpās	1-2x AQUAPROFI EFFEKTASUR FK
- Ārpus telpām esošas koksnes atjaunošana	Noņemt esošo krāsu vai laku, kas nav cieši saistīta ar virsmu; virsmu notīrīt un noslīpēt, lai uzlabotu saķeri. Pēc tam uzklāt 1-2x AQUAPROFI EFFEKTASUR FK Ja virsma ir ļoti uzsūcoša, piesūcināt koksni ar AQUAPROFI HSL Blv, bezkrāsainu Ja koksne ir atjaunota līdz jaunai virsmai, ievērot norādījumus jaunai koksnei.
- Iekštelpās esošas koksnes atjaunošana	Noņemt esošo krāsu vai laku, kas nav cieši saistīta ar virsmu; virsmu notīrīt un noslīpēt, lai uzlabotu saķeri. Pēc tam uzklāt: 1-2x AQUAPROFI EFFEKTASUR FK

Atsevišķu krāsu toņu efekts var atšķirties atkarībā no koksnes veida, tādēļ vienmēr ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu. Ieteicams pārbaudīt āra pārklājuma stāvokli pēc 2 gadiem no uzklāšanas brīža, īpaši elementiem, kas pakļauti dienvidrietumu ekspozīcijai.

Patēriņš: aptuveni 12 - 16 m²/l vienā kārtā

Atšķaidīšana: AQUAPROFI EFFEKTASUR FK ir gatavs lietošanai ar otu. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni.

Pārkrāsošana: normālos apstākļos virsmu var noslīpēt un pārkrāsot pēc aptuveni 4 stundām.

Instrumentu tīrīšana: tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Tīrīšanas atlikumi jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ipaši norādījumi

Nelietot uz koksnes, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barību vai dzeramo ūdeni. Nav piemērots bišu stropiem un saunām.

Produkts ir toksisks zivīm un dzīvniekiem, kas barojas ar zivīm. Nelietot produktu neaizsargātās vietās. Nelietot tiešā ūdensteču tuvumā. Produktu nedrīkst izmest vai novadīt ūdenī. Neliet uz augiem. Nepārdot nefasētā veidā.

Lietošanas laikā jānodrošina atbilstoša sejas, roku un acu aizsardzība, kā arī laba darba zonas ventilācija. Elektriskie slēdži un kabeli jāaizsedz un jāaizsargā pret īssavienojuma risku.

Tīrot virsmas, kas krāsotas ar AQUAPROFI LASUR FK, nelietot spirtu, šķīdinātāju saturošus līdzekļus, kā arī skābus vai sārmains tīrīšanas līdzekļus. Lietot tikai ūdeni un neitrālām ziepēm vai viegliem, neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem.

Izmantotos instrumentus tīrīt ar Amonn Detergent un ūdeni.

ADR/RID: nav piemērojams.

Produkta noplūdes vai izlīšanas gadījumā šķidrumu savākt ar absorbējošu materiālu un utilizēt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem un nenovadīt produktu kanalizācijas sistēmā.

Ūdens apdraudējuma klase: 2. klase (WGK 2), bīstams ūdenim saskaņā ar VwVwS noteikumiem, 1999. gada 17. maijs.

Eiropas atkritumu kataloga numurs: 08 01 12.

Iepriekš minētie norādījumi atbilst jaunākajai informācijai par mūsu produkta izstrādi un lietošanu. Tā kā mums nav kontroles pār produkta izmantošanu un uzklāšanu objektā, mēs varam uzņemties atbildību tikai par piegādātā produkta kvalitāti. Neskaitot gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu tehnisko konsultāciju dienestu.